

REVESTIMENTO

Revestir superfícies de concreto, bloco cerâmico e bloco de cimento com aplicação manual.



APLICAÇÃO

O produto deve ser utilizado para o revestimento interno de paredes construídas com o sistema supergesso, alvenaria tradicional, pré-moldados de gesso, lajes, vigas e Colunas de concreto, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PÓ

VARIÁVEIS	VALORES
Água de Cristalização Mínimo	3,5%
Resíduo Retido #325 (úmida) Máximo	0,8%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA PASTA

VARIÁVEIS	VALORES
Consistência Normal	75 ml
Trabalhabilidade Mínimo	35 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MOLDES

VARIÁVEIS	VALORES
Resistência a Flexão Mínimo	10 Kgf/cm ²

PREPARAÇÃO DA PASTA

O gesso deve ser adicionado lentamente e polvilhado sobre a superfície da água deixando embeber por cerca de 1 minuto ou o molhamento total do pó.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

$\text{CaSO}_4 + 1/2\text{H}_2\text{O}$

Prazo de Validade 180 dias