

SUPERJETe

APLICAÇÃO GERAL

Produto formulado para aplicar mecanicamente sobre alvenarias convencionais ou elementos de concreto, o mesmo tem função dupla de substituir o chapisco e a massa única e ainda permite a obtenção de superfícies finamente acabada e pronta para receber emassamento e pinturas.

COMPOSIÇÃO

Gesso fino+agregados + Aditivos Orgânicos

EMBALAGEM

Disponível em embalagem de 40 kg,

Para obtenção dos tempos de pega abaixo , deve haver condições ideais de aplicação.O tempo de pega pode variar um pouco devido a variações climáticas , variações na condição da infra-estrutura de obra e de armazenamento do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PÓ

VARIÁVEIS	VALORES
Densidade do Pó	0,75± 0,1 g/ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA PASTA

VARIÁVEIS	VALORES
Consistência Normal	65
Espraiamento	19cm +/- 2 cm
Tempo de Pega	180' a 200'
Trabalhabilidade	120'a 160 '
Consumo	1,0 Kg/m2/mm
Coloração	branca

OBS: Os tempos são contados a partir da colocação do gesso na água

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS CORPOS DE PROVA

VARIÁVEIS	VALORES
Resistência a Flexão	Minimo - 8 Kgf/cm ²

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Deve ser utilizado maquina de projetar que fará automaticamente a dosagem e a homogeneização da argamassa.

APLICAÇÃO

A superfície á ser aplicado a [SUPERJETe](#) deve estar limpa e isenta de sujeira e materiais graxos, assim como os equipamentos. A água utilizados na sua aplicação deve ser limpa.

[SUPERJETe](#) deve ser aplicadas camadas de 0,5 cm a 2,0cm.Se a camada for superior a 2,0cm a projeção deve ser feita por etapas.

O consumo de [SUPERJETe](#) previsto é de 1,00Kg/mm/m2

SUPERJETe

RECOMENDAÇÕES

Quando manipulado em ambientes fechado, ou durante exposição prolongada de alta concentração de poeira, deve se utilizar máscara e óculos de proteção. Caso ocorra contato do produto com os olhos ou pele, deve-se lavar em água limpa e corrente por 15 minutos, caso ocorram sintomas de irritação e os mesmos não desapareçam um médico deve ser procurado. Manter o produto longe do alcance de crianças.

Este produto não é tóxico, e não contém sílica ou asbestos.

ORIENTAÇÃO PARA ESTOGAGEM

Em local seco, sobre paletes com altura mínima de 10 cm em relação ao chão, distante de paredes e portões em no mínimo 50 cm. Conservar em embalagem original fechada. Em épocas de muita umidade, cobrir com lona plástico.

VALIDADE

Se acondicionado conforme orientações a validade é de até de 6(seis) meses á partir da data de fabricação.

INFORMAÇÃO

A SUPERGESSO disponibiliza para os clientes da [SUPERJETe](#) o nosso setor de assistência técnica, para o caso de dúvidas, sugestões ou reclamações. No caso de reclamações, as mesmas serão analisadas pela equipe técnica responsável, e dentro do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, serão tomadas as ações necessárias à correção do possível desvio o mais breve possível.

Fábrica/Vendas:

BR 316 KM 28 - Araripina - PE
CEP: 56280-000 • Tel: 55 (87) 3873.1330

Escritórios:

Edf. Empresarial Center III - Sala 306 • Rua Antonio Lumak do Monte, 128 - CEP: 51020-350
Boa Viagem - Recife - PE - Tel: 55 81 3465.8881 • Fax: 55 81 3466.4987 • www.supergesso.com

